

Product identification

Name Cut protection longsleeve black and white

Product description



Care and performance instructions

Hand or machine washable up to 30°C

No fabric softener

Do not tumble dry

Do not hang over the radiator

Do not iron

Examination

Seite 7 von 8 Seiten zum Untersuchungsbericht vom 20.10.2023 Auftrags-Nr. P2023 1895			
			
Pos.	Untersuchungsmerkmal	Einheit	Probe 01
(2)	Durchstichkraft nach DIN EN 388:2019		
	Maximalkraft bis zur Prüflingsperforation:		
	Mittelwert	N	196
	Variationskoeffizient	%	15,18
	Einzelwerte	N	213/ 152/ 204/ 216
	Maximalkraft im gesamten Versuchsablauf:		
	Mittelwert	N	308
	Variationskoeffizient	%	9,68
	Einzelwerte	N	268/ 335/ 326/ 303
	Erweiterte Messunsicherheit	%	±7,2
	Niedrigster Einzelergebnis	N	268 ± 19,30
	Leistungsstufe gemäß DIN EN 388:2019, Tabelle 1	---	4